High Yield Steel

Europe	Germany	France			Sweden	U.K.	Canada	Japan	USA
EN 10028-3	DIN 17102	NFA 36201	NFA 35207		MNC 810E	BS 4360	CSA G40-21	JIS 3101	ASTM
	STE 380	E 375R			SS21,42,01		400 W, WT	SS 540	A 572
	WSt E 380	E 375 FP			SS 21,44,01				gr. 60,65
	T St E 380				SS 21,45,01				
	E St E 380								A 633
									grade E
			A 550 AP, FP	AE 410 DD					
	St E 420	E 420 R			SS 26,52, 00				
	W St E 420	E 420 FP			SS 26,54,11				
	T St E 420								
	E St E 420								
			A 590 AP, FP					(3116)SPV 450	A 656
P 460 N	St E 460	E 460 R				55 C, EE		(3106) SM 570	gr 60,70,80
P 460 NH	W St E 460	E 460 FP							
P 460 NL1	T St E 460								
P 460 NL 2	E St E 460								