Steel with Cr., Mo., Cr-Mo

Europe	Germany	France	Italy	Sweden	Japan	U.K.	U.S.A
EN 10028-2	DIN 17155	AFNOR 36206	UNI 5869	MNC830E	JIS 3103	BS 1501 part 2	ASTM
16 Mo 3	16 Mo 3	15 D 3	16 Mo 3				
		18 MD 4.05	16 Mo 6	22.16.04	450M	271	A202 gr. A,B
		15 MDV 4.05		22.18.04	490 M		
		15 CD 2.05					A 204 gr.A,B,C
14 Cr Mo 45	13 Cr Mo 44	15 CD 4.05	14 Cr Mo 46			620	
						gr.27,31	A 302 gr.A,B
						621 gr. A,B	A 387 gr.2,11,12
						622 gr.31	